

ALEGORIJA MUDROSTI



Girolamo Muziano? (1532. - 1592.)

Alegorija mudrosti

Ulje na platnu


182 x 134 cm

Djelo se pripisuje Girolamu Muzianu (Aquafredda, 1532. - Rim, 1592.), jednom od vodećih majstora manirističkog i protureformacijskog slikarstva druge polovice 16. stoljeća u Rimu.


Stalijanskim manirizmom sliku povezuje i složena ikonografija u kojoj se isprepleću klasični i kršćanski alegorijski sadržaji. Središnji motiv je personifikacija mudrosti u liku mlade žene koja odolijeva kušnjama. Otvorena knjiga u njezinu kruhu predstavlja mudrost očuvanu od zaborava, a pod njezinim nogama su simboli moći i materijalnog bogatstva: kruna, vreća sa zlatnicima, snop žitarica i kriлатih maska. U prednjem planu muškarac joj pruža jabuku, simbol zemaljskih žudnji i kušnje. Lancem je prikovan uz simbole materijalnog bogatstva, no istodobno za obrazovane naručitelje asocijativno povezan ikonografijom Herkula u vrtu Hesperida, čija su popularna herojska djela također simbolizirala pobjedu vrline nad iskušenjima. Mudrost se poistovjećuje s kontempliranjem božanske prirode te se i u ovoj kompoziciji ona okreće prema izvoru božanske svjetlosti na koju je upućuje njezina pratilja (personifikacija duše?). Duhom protureformacije snažno je obilježen motiv u pozadini: spašene duše nage uzlaze prema nebu u udaljenom krajoliku.

Stanje očuvanosti

Na slici su zatećena raznovrsna oštećenja. Najveća su nastala u gornjem dijelu gdje je zbog doticaja s vodom, koja se dulje zadržavala na površini, došlo do deformiranja i razgradnje platna te otpadanja boje s podlogom. U prethodnoj restauraciji slika je bila podstavljena još jednim lanenim platnom uz pomoć tutkalno-škrobnog veziva, no oba su platna zbog prekomjerne vlage bila oštećena djelovanjem gljivica i drugih mikroorganizama.



Detalj oštećenja tijekom uklanjanja sloja laka



Detalj tijekom uklanjanja sloja laka i preslika



Detalj kita na spoju platna

Uz naslage nečistoće i brojne perforacije u tkanju, na slikanom su sloju bili vidljivi i tragovi prijašnjih popravaka: grube rekonstrukcije oštećenja kitom, potamnjeli retuši i požutjeli lak. Debeli zakiti s preslicima najizraženiji su bili uz donji rub platna. Na tom su mjestu između poleđine platna i drvenog podokvira zatećeni i slojevi nataložene nečistoće pomiješane sa žbukom. Podokvira zatećeni su ostaci otpale žbuke. Slikana površina prekrivena je debelim slojem prljavštine i potamnjelog laka. Potamnjeli retuši i preslici zastupljeni su u velikoj mjeri na spojevima platna i oko oštećenja. Slika je u prethodnoj restauraciji dublirana lanenim platno, slične teksture originalnom. Zbog curenja vode i škrobnog ljepljiva na koje je slika dublirana, obabda platna su zahvaćena gljivicama. Došlo je do oksidacije i raspadanja originalnog i dubliranog platna, izraženje u gornjem dijelu.

Istraživanja

Radovima na slici prethodile su probe topivosti i uklanjanja požutjelog laka i potamnjelih preslika. Snimanjem pod UV svjetлом prethodno su precizno utvrđene zone starih retuši i preslika ispod i iznad fluoresciraajućeg sloja starog laka. Provedene su i analize sastava slikanog sloja i osnove, laka, kao i tragova starijih popravaka. Analiza uzorka slikanog sloja pokazala je prisutnost prirodne terpenske smole, lanenog ulja, voska, saharidnog veziva te veziva na bazi proteina. Analizama uzorka starih zakita uzetih s rubova slike i onih uz spoj s izvornim platom utvrđen je njihov različit sastav, što ukazuje na to da su na slici već provedene najmanje dvije restauratorske intervencije.

Konzervatorsko-restauratorski radovi

Nakon zaštite lica, pristupilo se uklanjanju drugog, dotrajalog platna s poleđine slike. Tek se tada u cijelosti pokazalo vrlo loše stanje izvornog tkanja. Nakon pažljivog čišćenja poleđine od ostataka tutkalno-škrobnog ljepljiva i fiksiranja razdvojenih komada platnenog nosača, slika je konsolidirana i izravnata na toplinskem vakuumskom stolu. Pristupilo se tada postupnom uklanjanju dotrajalih materijala iz prethodnih intervencija: potamnjelog laka, retuši i preslika, koji su narušavali estetsku cjelovitost i likovne vrijednosti slike. Oštećeni i deformirani dodatak platnu u gornjem dijelu slike također je uklonjen i zamijenjen novim komadom lanenog platna, tkanja sličnog izvornom nosaču. Uklonjeni su i nestabilni kitovi, a ostaci stabilnog kita zadržani su i stanjeni, da ne prekrivaju oslik. Spajanje niti perforiranog platna i rekonstrukcije nedostajućih dijelova nosača izvedene su intarzijama platna slične debljine i tkanja. Zbog lošeg stanja platna slike je ponovno podstavljena novim lanenim platnom te napeta na drveni podokvir s klinovima. Oštećenja osnove rekonstruirana su kitom koji je površinski obraden tako da oponaša teksturu slikanog sloja, a retuš oštećenja izveden je u dva sloja: gvaš bojama u podlozi te lazurnim smolnim bojama u završnom sloju. Zaštita i ujednačeni sjaj slikane površine postignut je višeslojnim likiranjem.



Detalj naknadno dodanog platna s oštećenjem boje i podloge



Odvajanje podstavljenog platna s poleđine slike



Stanje nakon rekonstrukcije nedostajućih dijelova platna i podloge

BOGORODICA POMOĆNICA



Stanje očuvanosti slike

Slika je bila prekrivena naslagama nečistoće, a debeli sloj laka s vremenom je požutio i promijenio ton. Zbog dugotrajne izloženosti vlazi, donja polovica slike bila je posebno oštećena i zahvaćena gljivicama. U toj je zoni došlo do pucanja i odvajanja laka te je motiv bio gotov nečitljiv. Površina slike u cijelosti je bila prekrivena mrežom kraljira različitih veličina, a boja i podloga osipali su se na više mjesta. Retuši iz prethodnih intervencija promijenili su ton i odudarali od izvornog slikanog sloja. Uz gornji rub slike oštećenja su bila popravljana u više navrata i zapunjena kitom. Slika je bila podstavljeni drugim lanenim platnom koje se počelo odvajati od izvornog nosača. Drveni podokvir također je bio zahvaćen gljivicama, a korodirani su čavli oštetili platno uz rubove.

Istraživanja

Provredene su probe čišćenja površinske prljavštine, testovi topivosti laka te stratigrafska analiza slikanog sloja. FT-IR spektroskopska analiza laka pokazala je prisutnost prirodne terpenske smole, lanenog ulja i voska. UV i IR snimkama utvrđeno je postojanje preslika i retuša te je točno određen njihov položaj na slici. Istraživanja nisu, međutim, pružila podatke o sadržaju teksta ispod preslika, kao ni tragove potpisa autora.

Konzervatorsko - restauratorski radovi na slici

Zahvatima je prethodio postupak gamma-zračenja slike, s ciljem dezinfekcije i uništavanja gljivica. Na temelju provedenih istraživanja bilo je moguće precizno odrediti opseg restauratorske intervencije, osobito u dijelu koji se odnosi na uklanjanje dotrajalih materijala prijašnjih popravaka. Vrlo zahtjevan bio je postupak uklanjanja požutjelog laka i preslika s lazurnih i osjetljivih slojeva izvorne boje. Nakon konsolidacije slike uslijedilo je ravnanje na toplinskem vakuumskom stolu. Staro dublirno platno s ostacima škrobnog ljeplila je uklonjeno. Nedostajući dijelovi nosioca nadomješteni su prepariranim intarzijama platna sličnog tkanja. Oštećenja i nedostajući dijelovi podlage popunjeni su kitom, koji je dodatno obrađen kako bi mu tekstura bila slična okolnoj površini. Slika je dublirana novim platnom i napeta na novi podokvir. Podloga retuša izvedena je gvaš bojama u lokalnom tonu, a završni sloj lazurnim smolnim bojama.



Detalj naknadno dodanog platna s oštećenjem boje i podloge



Novi potpis za novu sliku...




Detalj naknadno dodanog platna s oštećenjem boje i podloge


Nepoznati slikar, oko 1834. godine
Bogorodica Pomoćnica s portretima naručitelja
Andrea i Helene Töpper
ulje na platnu
180 x 124,5 cm

Središnji motiv Bogorodice Pomoćnice iluzionistički je naslikan kao slika u slici, analogno baroknim varijacijama brojnih Marijinih „čudotvornih slika“. Kopija innsbruške Marie Hilf Lucas Cranacha smještena je u pozlaćeni okvir koji pridržavaju lebdeći anđeli. Dio je nebeske vizije Sv. Trojstva, nad vedutom imanja austrijskog industrijalca Andreasa Töppera (1786.-1872.) u Neubrucku nedaleko od Scheibbsa u Donjoj Austriji. Uz dvorac i kapelu Sv. Trojstva, na veduti posjeda prikazan je i industrijski kompleks Töpperove tvornice željeza. Portreti supružnika u molitvi smješteni su simetrično u prednjem planu. Slika vjerovatno potječe s oltara kapele na posjedu, a o njezinu podrijetlu iscrpno svjedoči i natpis u rukama anđela uz donji rub platna:

Godine Gospodnje 1818. postavio sam ja Andreas i moja supruga Helena Töpper temelj ovaj tvornici željeza i valjanog lima, prvoj u Austriji, sa svim vodenim i gospodarskim zgradama zajedno s crkvom, a godine 1834. sve završio s dužnim poštovanjem i zahvalnošću Presvetome Trojstvu nakon čega je posvećenje crkve 1. rujna uz najveću svečanost vodio gospodin Schuchmacher, kanonik u St. Pöltenu, u nazočnosti i Nj. K. V. [Njegove Kraljevske Visosti] presvjetlog gospodina nadvojvode Johanna s milostivom gospodom barunicom Brandhof.



Detalj naknadno dodanog platna s oštećenjem boje i podloge



Detalj naknadno dodanog platna s oštećenjem boje i podloge

Radovi na ukrasnom okviru

Površina okvira bila je prekrivena debelim slojem nečistoće, a ukrasne aplikacije mjestimično su nedostajale, popucale ili se odvajale od nosioca. Sačuvani otali dijelovi vraćeni su na odgovarajuća mjesta.

Nakon otprašivanja i čišćenja površinske nečistoće, provedena je konsolidacija drvenog nosača, učvršćivanje razdvojenih spojeva i fiksiranje nestabilnih slojeva pozlate i podloge. Izvedene su rekonstrukcije nedostajućih dijelova reljefnih dekorativnih aplikacija. Oštećenja su popunjena kredno-tutkalnim zakitim kojima su ponovo obrađeni i pripremljeni za retuš pozlate. Nakon rekonstrukcije pozlate, površina je zaštićena lakom.



Detalji ukrasnog okvira: prije, tijekom i nakon radova

FLORA

Nepoznati slikar
posljednja četvrtina 17. stoljeća

Flora

ulje na platnu, 147 x 175 cm

Naga djevojka okružena razigranim puttima i bokorima cvijeća smještena je u krajolik s antičkim ruševinama. Obilje cvijeća i buket koji drži u desnoj ruci povezuju je s Florom, italskom i rimskom božicom proljeća i cvatnje, te žitarica i voća. U Fastima, popularnom literarnom izvoru renesansnih i baroknih slikara, Ovidije rimsku božicu poistovjećuje s helenskim mitom o grčkoj nimfi Kloris koja također vlada proljetnim vrtovima i livanadama. Od renesansnog vremena Flora se stoga često prikazuje kao personifikacija proljeća, simbolizirajući mladost i radost života, a omiljeni postaju i portreti mlađih plemkinja u kostimu Flore. S afirmacijom žanr motiva mrтvih priroda u 17. stoljeću, cvijeće - standardni božični atribut - postaje ravnopravni protagonist kompozicije.



Detalj oštećenja tijekom uklanjanja sloja laka



Detalj, proba uklanjanja sloja laka

Stanje očuvanosti slike

Zbog dotrajalosti i deformacija drvenog podokvira došlo je do opuštanja i valovitosti platna, naročito u kutovima slike. Pukotine u sloju boje i osnove bile su vidljive na cijeloj površini, a osipanje boje uglavnom duž rubova slike. Platno je bilo mehanički oštećeno i perforirano na nekoliko mjeseta, a u donjem lijevom kutu i naknadno zakrpano. O barem jednoj restauratorskoj intervenciji svjedoče i dotrajali retuši na oštećenjima, kao i višestruki sloj laka koji je požutio. Slika je bila i podstavljena novim platnom uz pomoć tutkalno-škrabnog ljeplja čija je vezivna moć oslabila te se drugo platno počelo odvajati od izvornog nosioca. Rubovi oslikanog platna odrezani su u razini podokvira te nisu očuvane izvorne dimenzije slike.

Konzervatorsko - restauratorski radovi na slići

Nakon proba topivosti laka, retuša i preslika pristupilo se njihovu poступnom uklanjanju. Mjesta oštećenja su u prethodnoj intervenciji bila zapunjena krednim i voštanim kitom, a zaktiti su velikim dijelom kita bili naneseni preko izvornog sloja boje. Slikani je sloj oko oštećenja bio prilično stanjen. S donjeg lijevog dijela slike uklonjena je deformirana zakrpa, kao i većina tutkalno-krednih zakita. Slojevi stabilnog kita zadražani su, stanjeni i uskladeni s teksturom izvornika. Uklonjeno je i laneno platno dotrajale rentoalaže. Perforacije tkanja rekonstruirane su intarzijama prepariranog platna odgovarajuće teksture te s poledine slike dodatno ojačane. Oštećenja podloge popunjena su kitom, površinski obrađenim da oponaša teksturu okolnoga slikanog sloja. Na toplinskem vakuumskom stolu slika je dublirana novim platnom, a zatim je napeta na novi podokvir s klinovima. Mimetički retuš izveden je u dvije faze: priprema gvaš bojama i završna lazurnim bojam u smolnom mediju.



Slika nakon rekonstrukcije nedostajućih dijelova nosioca i podloge



Konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni su tijekom 2013. godine u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu, restauratori slike Marija Štruk Tičić i Vjeran Potocić, restaurator okvira Jurica Milinković. Radove su finansirali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.



Slika nakon rekonstrukcije nedostajućih dijelova nosioca i podloge

Slika nakon rekonstrukcije nedostajućih dijelova nosioca i podloge